

TEXILAC PO – E SF (168330)

حبر مائي عالي التغطية يستخدم للطباعة على الأقمشة

المواصفات :

- يستخدم للطباعة على الأقمشة ذات الألوان الفاتحة والغامقة .
- مقاوم للغسيل الجاف والرطب بعد عملية الشوي
- TEXILAC PO – E SF (168330) : يستخدم للطباعة على الأقمشة البلاستيكية مثل الليكرا
- مقاوم للكحت بعد إضافة المثبت .

تعليمات الاستخدام :

التحضير :

حبر جاهز للاستخدام ويمكن تمديده بالماء بنسبة عظمى 5% . ولزيادة سهولة الطباعة يمكن إضافة 5% (حد أعظمي) من الكحول الأبيض (النفط) .
يمكن إضافة 5% (حد أعظمي) من TEXILAC RETARDER أو 10% (حد أعظمي)
من TEXILAC RETARDER GEL كمبطئ للجفاف .
لزيادة سماكة الحبر يمكن إضافة TEXILAC THICKNER بنسبة عظمى 5%

الألوان :

الألوان المتوفرة 14 لون إضافة إلى الأبيض والأسود ويمكن الحصول على أي لون آخر من خلال مزج هذه الألوان مع بعضها .
يمكن إضافة البودرة المعدنية أو بودرة الصدف أو البودرة الفسفورية للحبر الشفاف للحصول على طباعة أجمل .

الحبر المستخدم :

حبر بوليستر نمره 70 وما دون بالنسبة للشاشات المسطحة .
حبر بوليستر نمره 125 بالنسبة للطباعة المدورة .
في حال إضافة البودرة يجب مراعاة حجم حبة البودرة عند تحديد نمره الحبر .

◀ فرع (٢) :

حلب - سوريا - السليمانية
هاتف : ٩٦٣ ٢١ ٤٦٤ ٩٢ ٢٤
فاكس : ٩٦٣ ٢١ ٤٦٠ ٥١ ٩٠

◀ فرع (١) :

دمشق - سوريا - عصرونية
هاتف : ٩٦٣ ١١ ٢٢٤ ٠٥ ٨٦
فاكس : ٩٦٣ ١١ ٢٢٣ ٣٢ ٠٥
ص . ب : ٢٥٢٤٧ - دمشق - سوريا

◀ المكتب الرئيسي :

دمشق - سوريا - حلبوني
هاتف : ٩٦٣ ١١ ٢٢٢ ٩٣ ٩٣
تلفاكس : ٩٦٣ ١١ ٢٢٤ ٩٧ ٩٠
موبايل : ٩٦٣ ٩٨ ٩٣ ٥٣ ٤٤

التحفيف :

لمدة 3 دقائق بدرجة حرارة 130 م لمقاومة الغسيل الرطب
لمدة 3 دقائق بدرجة حرارة 160 م لمقاومة الغسيل الجاف

التنظيف :

يستخدم الماء البارد لتنظيف الشاشة والمعدات الأخرى .

الصبوات :

الأبيض (1,5,25,50) كغ .

الشفاف (1,5,25,50) كغ .

باقي الألوان (1,5,25) كغ .

ملاحظة :

يمكن مزج (TEXILAC PO) و (TEXILAC PO – E) مع (TEXILAC UP) و
(TEXILAC HT – 2R) و (TEXILAC HT- 2)
و (TEXILAC PO WHITE EXTRA) .

◀ فرع (٢) :

حلب - سوريا - السليمانية
هاتف : ٩٦٣ ٢١ ٤٦٤ ٩٢ ٢٤
فاكس : ٩٦٣ ٢١ ٤٦٠ ٥١ ٩٠

◀ فرع (١) :

دمشق - سوريا - عصرونية
هاتف : ٩٦٣ ١١ ٢٢٤ ٠٥ ٨٦
فاكس : ٩٦٣ ١١ ٢٢٣ ٣٢ ٠٥
ص . ب : ٢٥٢٤٧ - دمشق - سوريا

◀ المكتب الرئيسي :

دمشق - سوريا - حلبوني
هاتف : ٩٦٣ ١١ ٢٢٢ ٩٣ ٩٣
تلفاكس : ٩٦٣ ١١ ٢٢٤ ٩٧ ٩٠
موبايل : ٩٦٣ ٩٨ ٩٣ ٥٣ ٤٤

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.